

# PH- IMPERMEABILIZANTE ELÁSTICA TRANSITABLE PROAFLEX



## DESCRIPCIÓN:

Resina 100% acrílica en suspensión acuosa y pigmentos de total estabilidad a la luz. INTERIOR/EXTERIOR. Excelente resistencia al exterior y agresivos atmosféricos. Perfecta impermeabilización de superficies. Transitable. Alta elasticidad. Fácil aplicación. Buena adherencia a los soportes habituales en la construcción. Disolvente agua. Existe en dos versiones, normal sin fibra y con fibra incorporada. Permite respirar el paramento.

## USO RECOMENDADO:

- En terrazas, aleros y en general zonas donde se prevean o existan problemas de humedad, goteras, filtraciones, manchas, etc. debidos a grietas o poros en la estructura tanto en interiores como en exteriores. En suelos que se desee impermeabilizar ya que es pisable.
- Eliminación de goteras, filtraciones, manchas, etc.
- Eliminación de fisuras, absorbiendo las tensiones del soporte.

## DATOS TÉCNICOS:

Acabado:	Liso, homogéneo y satinado.
Color:	100 Blanco, 645 Verde Frontón, 343 Teja, 395 Óxido y 150 Gris.
Rendimiento:	De 1 a 2 m <sup>2</sup> / L / mano. Según rugosidad y absorción del soporte.
Densidad:	1,210 ± 0,050 Kg/L (Blanco).
Viscosidad:	125 ± 10 Unidades en el Viscosímetro de Krebs.
Materia no volátil:	55 ± 5 % en peso.
Secado al tacto:	30 minutos a 23°C y 60% HR.
Repintable:	De 1 a 3 horas a 23°C y 60% HR.
Secado total:	7 días a 23°C y 60% HR.

Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.

## ENVASES:

750mL	4L	15L
-------	----	-----

## ÚTILES:



**Brocha, Llana, Rodillo (sin fibra) o pistola air-less.**

Disolvente: Agua potable.  
Primera mano rebajar: 50%  
Segunda y sgtes. un 0%.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN:

Las capas de aplicación, serán abundantes y cruzadas. Recomendamos un mínimo de 300µm (0,3 mm) por mano, debiendo llegar en espesores habituales a un total de 1500µm (1,5 mm).

Remover perfectamente el contenido del envase antes de su utilización. No aplicar a temperaturas ambientales inferiores a 5°C.

Para obtener los mejores resultados es indispensable que el soporte se encuentre limpio y exento de polvo, residuos de cemento, grasas, películas mal adheridas, etc., procediéndose a un lavado previo.

Sobre cemento nuevo o insuficientemente curado - aplicación inferior a 3 meses - es necesaria su neutralización previa, por ej. con una solución diluida de sulfamán (ácido clorhídrico) al 10% en agua, lavando la superficie y **aclarándola después perfectamente** con agua.

Como norma general, se debe fijar en primer lugar el soporte, diluyendo la misma Pintura con agua a partes iguales, al efecto de que penetre, y sirva de anclaje a las capas posteriores. Una alternativa es fijar el paramento con nuestro **IP-000 FIJADOR ABRILLANTADOR PROACRYL**.

Si existieran grietas anchas o juntas de dilatación, se deben tratar con una masilla adecuada. Pueden aplicarse mallas o vendas o incluso agregar fibra de vidrio a la Pintura, lo que le conferirá al sistema la máxima estabilidad al envejecimiento. No obstante, de forma habitual se trabaja sin malla, siendo los resultados excelentes, con la condición de que el espesor final de película sea al menos 300µm (0,3 mm).

En superficies horizontales es conveniente prever una ligera pendiente, que no permita la acumulación posterior de agua y charcos.

Es muy importante su aplicación sobre soportes perfectamente secos y exentos de humedad, al efecto de evitar, en casos de exposición al sol, la posibilidad de que se formen ampollas, que no afectarían al producto salvo que se tengan que pisar, por su mal efecto estético.