

**DESCRIPCIÓN:**

Esmalte sintético de acabado mate basado en resinas alcídicas secantes de gran resistencia al amarilleo y pigmentos de alta calidad y estabilidad.

Mate. Interiores. Alto rendimiento.

USO RECOMENDADO:

- En **Decoración**.- Como acabado en interiores, sobre la mayor parte de soportes: hierro, madera, etc. sobre un fondo adecuado previo.
- **Como acabado general** de muy alta calidad de todo tipo de objetos, donde se necesite una terminación mate de alto rendimiento y excelente retención del color.

DATOS TÉCNICOS

Color:	Blanco, Negro y colores pastel PROASELECT .
Acabado:	Mate, liso y homogéneo. Brillo inferior a 5 unidades (a 60°).
Rendimiento:	De 9 a 13 m ² / L / mano de 35µm secas.
Densidad:	1,289 ± 0,050 Kg/L.
Viscosidad:	75 ± 10 Unidades en el viscosímetro de Krebs.
Materia no volátil:	70 ± 5 % peso.
Secado al tacto:	4 horas a 23°C y 60% HR.
Repintable:	24 horas a 23°C y 60% HR.

Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.
Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.

ENVASES:

125 ml	375 ml	750mL	4L
--------	--------	-------	----

ÚTILES:**Brocha, Rodillo y pistola Air-less:**

Viscosidad de suministro o rebajado un 5% con **DS-000 PROADYX SINTÉTICO "S"**.

Pistola:

Rebajar para ajustar a la viscosidad idónea (30s en Copa Ford n^o4) un **15-20%** con **DM-000 PROADYX BAJO EN OLOR**.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN:

Como norma general, debe tenerse presente que una buena preparación de la superficie antes de proceder a su pintado es la mejor garantía de rendimiento, protección y duración.

Superficies de Hierro y Acero.- Limpieza a fondo de óxidos, costras de laminación, polvo, grasa, pinturas viejas, etc.

Aplicar una o dos manos de una imprimación anticorrosiva adecuada: **MINIO SINTÉTICO PROA, IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA** Etc. seguida de dos manos de **ESMALTE SINTÉTICO MATE PROA**.

Superficies de Madera Nuevas.- Lijado general y eliminación de polvo y suciedades.

Aplicar, en el caso de que se prevean absorciones elevadas por las vetas de la madera o presencia de nudos, una mano selladora previa de **ID-100 DURAXOL CUBREMANCHAS** Tixotrópico y de bajo olor o **IF-100 FONDO MATE APAREJO SINTÉTICO**, seguida de un lijado general al agua.

Terminar con una o dos manos de **ESMALTE SINTÉTICO MATE PROA** en el tono deseado.

Superficies ya pintadas.- Lijado y limpieza generales. Parcheo con el fondo adecuado: **ID-100 DURAXOL CUBREMANCHAS** Tixotrópico y de bajo olor o **IF-100 FONDO MATE APAREJO SINTÉTICO**.

Dependiendo del estado y aspecto de la superficie a pintar, se procederá a la aplicación de una mano general de fondo (pudiendo eliminarse en casos de buena conservación del sistema de pintado anterior) seguida de una o dos capas de **ESMALTE SINTÉTICO MATE PROA**.