

**DESCRIPCIÓN:**

Pintura acrílica con buen poder Anticorrosivo para obra viva en buques de acero y fibra de vidrio. Impermeable. NO CONTIENE PIGMENTOS TÓXICOS.

USO RECOMENDADO:

- Directamente sobre hierro granallado o desoxidado en la parte sumergida de buques, o también sobre un Shop-Primer o imprimación adecuada.
- Aplicable sobre otras pinturas anteriores de clorocaucho o epoxi (parcheado).
- Permite el acabado con patentes anti-incrustantes de tipo normal o autopulimentable de un componente.

DATOS TÉCNICOS

Color:	Metalizado claro.
Aspecto:	Liso, homogéneo, satinado.
Rendimiento :	De 8 a 11 m ² / L / mano de 35µm secas.
Densidad:	1,140 ± 0,050 Kg/L.
Viscosidad:	85 ± 10 s Copa Ford n ^º 4, a 20°C.
Materia no volátil:	50 ± 5 % peso.
Secado al tacto:	30 min a 23°C y 60% HR.
Secado en profundidad:	12 hora a 23°C y 60% HR.
Repintable:	Mínimo 24 horas a 23°C y 60% HR.

Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.
Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.

ENVASES:

750 ml	4L	20L
--------	----	-----

ÚTILES:

Aplicar preferentemente a **Rodillo**.

Rodillo y Brocha:

Aplicar el producto tal y como se suministra.

Pistola air-less:

Rebajar un 5% máximo con **DX-000 PROADYX 9120**.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN:**Obra Nueva.-**

El soporte a pintar debe encontrarse limpio, seco, desoxidado y desengrasado.

Recomendamos un chorreado previo con arena hasta un grado Sa 2 ½ o en su defecto un cepillado hasta el grado St 2 de la Norma UNE EN ISO 8501-1:2008 para la eliminación de costras, óxido y cascarilla de laminación, seguido de una aplicación de un Shop Primer u otra Imprimación adecuada antes de la aplicación de la WA IMPRIMACIÓN ALUMINIO RUMBO.

La segunda mano puede aplicarse a las 8 horas de la aplicación de la primera. El espesor final antes del pintado con el Antiincrustante de acabado debe ser superior a las 90 µm secas.

Mantenimiento y repintado.-

Rascado con cepillos de alambre o chorreado hasta eliminación de pinturas anteriores mal adheridas, seguido de un parcheo a rodillo de la WA IMPRIMACIÓN ALUMINIO RUMBO en las zonas de acero desnudo y una o dos manos generales de la WA IMPRIMACIÓN ALUMINIO RUMBO antes de recibir las manos finales de la Patente de acabado.

Repintable mínimo a las 8 horas, aunque aconsejamos 24 horas. Máximo no tiene.

- ♦ En aplicaciones air-less debe usarse una boquilla de 0,020" aprox., a 120/150 atm (datos orientativos), pudiendo ser diluida la pintura hasta un 5 % aproximadamente con PROADYX 9120 (DX-000).
- ♦ En aplicaciones a rodillo o brocha no recomendamos diluir. En caso de ser necesario usar la mínima cantidad del anterior disolvente. Los utensilios de pintado deben ser lavados con el mismo disolvente.

No recomendamos otras pinturas como las sintéticas, que pueden presentar mala adherencia entre capas. En caso de duda rogamos consultar a nuestros Agentes o al Departamento Técnico.