



## DESCRIPCIÓN:

**Barniz de Acabado decorativo base agua para la Madera Interior. Transparente y con acabado Mate. Producto blanquecino con acabado incoloro.**

## USO RECOMENDADO:

- Buen mojado y aplicación de la madera. Ausencia de pegajosidad. Tono natural.
- En la protección y embellecimiento de superficies de madera interiores.
- Aspecto natural de la madera.

## DATOS TÉCNICOS:

Acabado:	Liso, incoloro y MATE.
Color:	Incoloro, transparente.
Rendimiento :	De 10 a 12 m <sup>2</sup> / L / mano. Dependiendo del tipo de madera y del estado de la superficie.
Densidad:	1,030 ± 0,050 Kg/L.
Viscosidad:	170 ± 10 s Copa Ford n <sup>º</sup> 4 a 20°C.
Materia no volátil:	30 ± 5 % en peso.
Secado al tacto:	30 min a 23°C y 60% HR.
Repintable:	Después de 24 horas a 23°C y 60% HR.
Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente. Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.	

## ENVASES:

250 mL	750 mL	4L
--------	--------	----

## ÚTILES:



### Brocha y Rodillo:

Aplicar el producto tal y como se suministra.

### Pistola:

Rebajar 0-10% con **Agua potable**.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN:

La superficie a aplicar debe encontrarse siempre limpia, seca y bien preparada. Lijar la madera con lija fina (papel n<sup>º</sup> 00 ó 000) en el sentido de las vetas. Eliminar el polvo del lijado con aspiración o con un cepillo.

### Maderas sucias.- Pulir y limpiar.

Tratar previamente para una mejor protección con el **BJ-003 FONDO TAPAPOROS AL AGUA**; sin olor y con muy buenas propiedades para tratamiento en profundidad de la madera.

**Madera ya aplicada.**- En maderas viejas eliminar posibles barnices anteriores mal adheridos y desconchados, limpiar y cepillar para quitar partes no adheridas, lijar con papel de lija para obtener una superficie lisa y limpia.

**Maderas exóticas.**- Aplicación directa, salvo en maderas grasas: Roble, cedro rojo o iroko.

Remover bien el bote antes de aplicar. La temperatura ideal de aplicación es entre 10 y 25°C.

**Atención:** El aspecto en el bote no corresponde con el color obtenido algunos minutos después de seco.

Aplicar en 2 capas con pincel, rodillo o pistola (en este caso diluido al 10%).

Lijar la madera entre las dos capas para obtener una superficie lisa.

Para conservar los botes ya utilizados, poner el bote boca abajo. Limpieza del material con Agua.