



## BZ- PROTECTOR LASUR DECORAPROA MATE

### DESCRIPCIÓN:

#### **Lasur protector decorativo para la madera en base solvente.**

Impregna y decora la madera. **Interior/Exterior. Impermeable:** Protege contra la lluvia y la humedad. **Microporoso:** Deja respirar la madera sin dejar filtrar el agua. De poro abierto, sin recubrimiento, reduce los defectos causados por los cambios en la madera debido al calor y la humedad. **Anti-Gota:** De fácil aplicación en vertical o en altura, **secado rápido**, para una protección en medio día. Fácil renovación sin decapar, por simple aplicación de una nueva capa.

### USO RECOMENDADO:

- Superficies verticales: Contraventanas, Pórticos, Postigos, Vallas, Ventanas, Entablados... **Maderas europeas.**
- Para madera maciza o contrachapada, vieja o nueva, utilizada en carpintería (vigas, cerchas, pérgolas, etc.) o en el taller (armazones, puertas, ventanas, revestimientos, muebles, muebles de jardín, casas de madera, vallas, etc.).

### DATOS TÉCNICOS:

Acabado:	Liso, homogéneo y MATE.
Color:	Transparente y 6 tonos carta de colores (Int./Ext.).
Rendimiento :	De 8 a 10 m <sup>2</sup> / L / mano. Dependiendo del tipo de madera y del estado de la superficie.
Densidad:	0,850 ± 0,050 Kg/L.
Viscosidad:	10 ± 5 s Copa Ford n <sup>º</sup> 4 a 20°C.
Materia no volátil:	25 ± 5 % en peso.
Secado al tacto:	6 horas a 23°C y 60% HR.
Repintable:	24 horas a 23°C y 60% HR.

Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.  
Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.

### ENVASES:

750 mL

4L

### ÚTILES:



#### **Brocha y Rodillo:**

Aplicar preferente a brocha, sobre todo la primera capa.

Diluyente:

**DS-000 PROADYX SINTÉTICOS**

#### **Pistola:**

Rebajar 20% con **DS-000**.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN:

La superficie a aplicar debe encontrarse siempre limpia, seca y bien preparada. Lijar la madera con lija fina (papel n<sup>º</sup> 00 o 000) en el sentido de las vetas. Eliminar el polvo del lijado con aspiración o con un cepillo.

**Aplicar siempre sobre madera seca** (Contenido en humedad inferior al 20%).

#### **Maderas Nuevas.-**

Aplicar una primera capa diluyendo el producto con nuestro **DS-000 PROADYX SINTÉTICOS "S"**, añadiendo al menos un 5% de disolvente. Aplicación preferentemente a brocha, para que penetre mejor en el soporte. Después de 24 horas, aplique una segunda capa, diluyendo el Lasur con aproximadamente un 10% de diluyente, o sin diluyente.

#### **Maderas Viejas.-**

Proceder en primer lugar a eliminar el barniz mal adherido y eliminar todo vestigio de polvo o suciedad. Tratar previamente para una mejor protección con el **BY-000 PROA CARCOMAS**; producto al agua sin olor y con muy buenas propiedades para tratamiento en profundidad de la madera. Aplicar una primera mano diluida con un 10% de **DS-000 PROADYX SINTÉTICOS "S"**, y al día siguiente dar una segunda mano diluida con un 5%, o sin diluir.

- ♦ Lijar la madera entre las dos capas para obtener una superficie lisa. Sobre maderas nuevas o muy expuestas, es recomendable una 3ª capa de **BZ-PROTECTOR LASUR DECORAPROA MATE** especialmente en el caso de colores claros.