

DESCRIPCIÓN:

Resinas Sintéticas de rápido secado y endurecimiento al aire.

NO CONTIENE PIGMENTOS TÓXICOS, por lo que se recomienda en sistemas donde se impongan restricciones al uso de plomo, cromatos, etc. Avalado por el **Certificado de la Universidad de Santiago de Compostela sobre el contenido de metales en pinturas**.

USO RECOMENDADO:

- Pintura adecuada para el pintado de superficies de madera y hierro previa imprimación anticorrosiva.
- Su rapidez de secado (manipulable inferior a 2 horas) la hacen recomendable en todo tipo de estructuras de madera y hierro, bateas, etc. al ser posible circular a las 12 horas.
- Su acabado rugoso y áspero (antideslizante) mejora la seguridad del trabajo en las bateas.

DATOS TÉCNICOS

Color:	Rojo óxido.
Aspecto:	Rugoso, áspero y homogéneo.
Rendimiento :	De 6 a 8 m ² / L / mano de 45 µm secas.
Densidad:	1,300 ± 0,050 Kg/L.
Viscosidad:	100 ± 10 UK Unidades en el Viscosímetro de Krebs.
Materia no volátil:	68% ± 5% peso.
Secado al tacto:	2 horas a 23°C y 60% HR.
Secado en profundidad:	Inferior a 4 horas a 23°C y 60% HR.
Repintado:	24 horas a 23°C y 60% HR.
Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.	
Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.	

ENVASES:

20L

ÚTILES:

Preferentemente a:
Brocha y Rodillo.

Disolvente:
DX-000 PROADYX 9120
máximo 10%

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN:

La madera debe encontrarse limpia y seca, en el caso de hierro, este debe estar tratado con una imprimación anticorrosiva, utilizando la pintura bateas **AN-395** como una pintura de acabado.

Aplicar a brocha o rodillo; ha de tenerse en cuenta su rapidez de secado.

Diluir, si fuera necesario, con un máximo de 10 % del diluyente **DX-000 PROADYX 9120**.

Es posible la adición (10% máximo) de aceites secantes o semisecantes, aunque no es recomendable ya que aumentan el tiempo de secado y disminuyen la dureza y resistencia de la pintura así como su adherencia.

La segunda mano puede aplicarse a las 24 horas de la aplicación de la primera.

Su rapidez de secado, 2 horas al tacto y 4 en profundidad, permite la circulación sobre la zona pintada en doce horas en buenas condiciones de temperatura y humedad.