BG-000 BARNIZ DE SUELOS "G" AL POLIURETANO

DESCRIPCIÓN:

Barniz para suelos basado en Resinas Sintéticas modificadas con Poliuretano.
Brillante. Interior/Exterior. Buena resistencia a la intemperie. De muy fácil aplicación.

USO RECOMENDADO:

- Como barniz de acabado para suelos y parquet de madera.
- En la protección y embellecimiento de superficies de madera tanto en interiores, como en superficies expuestas al exterior en ambientes marinos.

DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Liso, homogéneo, duro y brillante.
Color:	Incoloro, transparente.
Rendimiento :	De 8 a 11 m^2 / L / mano. Dependiendo del tipo de madera y del estado de la superficie.
Densidad:	0,870 ± 0,050 Kg/L.
Viscosidad:	110 ± 10 s Copa Ford nº4 a 20ºC.
Materia no volátil:	50 ± 5 % en peso.
Secado al tacto:	3 horas a 23ºC y 60% HR.
Repintable:	48 horas desde la última mano a 23ºC y 60% HR.

Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.
Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.

ENVASES:

1L	5L	20L

ÚTILES:

Brocha:
Disolvente:
DU-000 PROADYX UNIVERSAL

Pistola:
Disolvente:
DS-000 PROADYX SINTÉTICOS

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN:

La superficie a aplicar debe encontrarse siempre limpia, seca y bien preparada.
Lijar la madera con lija fina (papel nº 00 ó 000) en el sentido de las vetas.
Eliminar el polvo del lijado con aspiración o con un cepillo.

Para obtener los mejores resultados es conveniente que la madera se encuentre ya tratada con nuestro **BJ-003 FONDO TAPAPOROS AL AGUA PROA** y siempre perfectamente limpia y exenta de polvo.

Agitar y homogeneizar perfectamente el contenido del envase antes de proceder a cualquier aplicación.

Tanto en la aplicación a brocha como a pistola aerográfica, puede diluirse con un 5 a 15 % de diluyente.

Diluyentes.- Para aplicación y limpieza de útiles:

- **Brocha: DS-000 PROADYX SINTÉTICOS "S"**
- **Pistola: DU-000 PROADYX UNIVERSAL**
- **Limpieza: DP-000 PROADYX LIMPIEZAS**

Verificar que no se producen defectos durante la aplicación y secado, tal como cráteres en la superficie del barniz, en cuyo caso es conveniente solicitar la asistencia técnica del proveedor.

Este producto adquiere unos resultados óptimos cuando se produce la aplicación de la primera mano y al cabo de 8 horas de dar la segunda.

De no darse éste supuesto, se debe afinar con un lijado suave entre manos.

INDUSTRIAS PROA, SA
Pol. Ind. Gándaras de Prado
36475 PORRIÑO
(Pontevedra)
T. +34 986 34 65 25
www.pinturasproa.com

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final, ya que las condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control. Para mayor información consulte la ficha de seguridad.