

BO-000 BARNIZ MARINO

DESCRIPCIÓN:

Barniz marino sintético, basado en resinas de tipo alcídico modificadas y componentes de bajo olor residual y de alta resistencia al exterior.

Brillante. Interior/Exterior. Resistencia a la intemperie muy buena. Bajo en olor.

USO RECOMENDADO:

- En la protección y embellecimiento de superficies de madera expuestas al exterior, como base y acabado.
- También para acabados lisos de calidad en superficies interiores.

DATOS TÉCNICOS:

Acabado:	Liso, homogéneo y muy brillante.
Color:	Transparente. Puede colorearse con los colorantes habituales para barnices y pinturas sintéticas.
Rendimiento :	De 10 a 14 m ² / L / mano. Dependiendo del tipo de madera y del estado de la superficie.
Densidad:	0,890 ± 0,050 Kg/L.
Viscosidad:	75 ± 10 s Copa Ford n ^º 4 a 20°C.
Materia no volátil:	50 ± 5 % en peso.
Secado al tacto:	Entre 2 y 3 horas a 23°C y 60% HR.
Repintable:	Después de 24 horas a 23°C y 60% HR.
Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente. Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.	

ENVASES:

250 mL 750 mL 4L 400 mL SPRAY

ÚTILES:



Brocha, Rodillo y Pistola:

Aplicar el producto preferentemente a brocha, sobre todo la primera mano.

Diluyente:

DM-000 PROADYX BAJO EN OLOR

NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE:

Debido a contener disolventes, es inflamable. Evitar la inhalación de sus vapores y aplicar con ventilación y renovación de aire. No comer ni beber, ni fumar durante la aplicación. Evítese el contacto con la piel. No apto para uso doméstico y no es apto para uso infantil. Manténgase fuera del alcance de los niños. Almacenar en lugares frescos y ventilados.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN:

Superficies de Madera.-

Recomendamos siempre (Maderas Nuevas o Viejas), un lijado muy suave entre las diversas manos, a fin de favorecer la adherencia entre capas.

La superficie a aplicar debe encontrarse siempre limpia, seca y bien preparada.

Lijar la madera con lija fina (papel n^º 00 ó 000) en el sentido de las vetas.

Eliminar el polvo del lijado con aspiración o con un cepillo.

Maderas Nuevas.-

Aplicar una primera mano diluyendo el producto con nuestro **DM-000 PROADYX BAJO EN OLOR** adicionando al menos un 25% de disolvente. Hacer la aplicación preferentemente a brocha, a fin de que penetre mejor en el soporte.

Al cabo de 24 horas dar una segunda mano, diluyendo el Barniz con aproximadamente un 10% de disolvente, o sin diluir.

No suele ser necesario dar una tercera mano, salvo en el caso de maderas muy porosas o en superficies interiores para resaltar el aspecto final; en este caso hacer lo mismo que en la segunda mano..

Maderas Viejas.-

Proceder en primer lugar a eliminar el barniz mal adherido y eliminar todo vestigio de polvo o suciedad.

Aplicar una primera mano diluida con un 20% de **DM-000 PROADYX BAJO EN OLOR**, y al día siguiente dar una segunda mano diluida con un 10%, o sin diluir.