



BS-(Color) BARNIZ SATINADO

PROA

Barniz de tipo graso basado en Resinas Sintéticas de tipo alcídico, largas en aceite de linaza, y agentes mateantes de alta calidad y resistencia, con buena penetración en la madera. Fácil aplicación y buen rendimiento. Brillo sedoso, satinado suave. Interiores.

EFECTO

En la protección y embellecimiento de superficies de madera, como base y acabado.

Preferentemente para decoración de interiores.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

- **Acabado:** Liso, homogéneo, satinado suave.
Es entremezclable en cualquier proporción con **BF-000 BARNIZ FLATTING UNIVERSAL** para obtener el grado de brillo deseado.
- **Color:** Incoloro transparente, Comunica un tono natural a la madera.
Puede colorearse con colorantes habituales para barnices al aceite.
- **Rendimiento:** De 9 a 13 m²/litro y mano de 30/40 µm secas.
- **Densidad:** Aprox. 0,95 ± 0.05 Kg./l
- **Viscosidad de suministro:** 100 ± 20 seg. en Copa Ford nº4 a 20°C.
- **Materia no volátil:** 50 ± 5 % peso.
- **Secado al tacto:** Después de 3-4 horas Aprox.
- **Secado entre manos:** Al cabo de 24 horas.
- **Envases:** 125ml 375ml 750ml y 4Lts.

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.
Se recomienda su uso preferentemente antes de 2 AÑOS.

NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

Debido a contener disolventes, es inflamable. Mantener alejado del calor y de fuentes de ignición. Evitar la inhalación de sus vapores y aplicar con ventilación y renovación de aire. No comer, ni beber, ni fumar durante la aplicación. Apto para uso domestico y no es apto para uso infantil. Almacenar en lugares frescos y ventilados.

**A
P
L
I
C
A
C
I
Ó
N**

Brocha, rodillo y pistola air-less o aerográfica.

Preferentemente brocha sobre todo la primera mano.

Diluyente: **DS-000 PROADYX SINTETICO S**

Muy importante remover/homogeneizar antes del uso. Agitar perfectamente el contenido del envase, a fin de homogeneizar el contenido y asegurar la mezcla perfecta de los productos mateantes contenidos.

SUPERFICIES DE MADERA:

Recomendamos siempre (Maderas Nuevas o Viejas), un lijado muy suave entre las diversas manos, a fin de favorecer la adherencia entre capas.

Maderas Nuevas.- Aplicar una primera mano con un barniz tapaporos tal y como nuestro **BT-000 FONDO TAPAPOROS 2 COMP.** ó bien **BU-003 LACA TAPAPOROS FONDO.**

También se puede dar una primera mano diluyendo el producto con nuestro diluyente **DS-000 PROADYX S** adicionando al menos un 30% de disolvente.

Hacer la aplicación preferentemente a brocha, a fin de que penetre mejor en el soporte.

Al cabo de 24 hr. dar una segunda mano, diluyendo el producto con Aprox. un 15% de disolvente.

La tercera mano, se aplicará en las mismas condiciones que en la segunda.

Maderas Viejas.- Proceder en primer lugar a eliminar el barniz mal adherido y eliminar todo vestigio de polvo o suciedad.

Aplicar una primera mano diluida con un 30% de **DS-000 PROADYX S** y al día siguiente dar una segunda mano diluida con un 15%.

