

BX – BARNIZ CHALK PAINT FINISH



PROA

DESCRIPCIÓN:

Barniz Protector decorativo base agua. Sin olor. Acabado mate, tacto Soft. Producto blanquecino con acabado incoloro.

USO RECOMENDADO:

- Utilizar como última mano sobre SX-CHALK PAINT PROA o SY-CHALKY FINISH ALTA CUBRICIÓN.
- Buen mojado y aplicación de la madera. Ausencia de pegajosidad. Tono natural.
- En la protección y embellecimiento de superficies de madera interiores.
- Aspecto natural de la madera.

DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Liso, incoloro y MATE.
Rendimiento:	De 10 a 12 m ² / L / mano Dependiendo del tipo de madera y del estado de la superficie.
Densidad:	1,030 ± 0,050 Kg/L.
Viscosidad:	170 ± 10 s Copa Ford nº4, a 20°C.
Materia no volátil:	30 ± 5 % peso.
Secado al tacto:	30 min a 23°C y 60% HR.
Secado total:	24 horas a 23°C y 60% HR.
Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente. Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.	

ENVASES:

750 ml	4L
--------	----

ÚTILES:



Brocha y Rodillo:

Aplicar el producto tal y como se suministra.

Pistola:

Rebajar 10% con Agua potable.

Diluyente: Agua potable.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN:

La superficie a aplicar debe encontrarse siempre limpia, seca y bien preparada. Lijar la madera con lija de grano fino, papel nº 150-180, en el sentido de las vetas. Eliminar el polvo del lijado con aspiración o con un cepillo.

Remover bien el bote, las superficies deben estar limpias y secas antes de proceder a aplicar el Barniz Chalk. La temperatura ideal de aplicación es entre 10 y 25°C.

Atención: El aspecto en el bote no corresponde con el color obtenido algunos minutos después de seco.

Aplicar en 2 capas con brocha, rodillo o pistola (en este caso diluido al 10%). Lijar la madera entre las dos capas para obtener una superficie lisa.

Limpieza de útiles con agua limpia. Para conservar los botes ya utilizados, poner el bote boca abajo. Limpieza del material con Agua.