

## DESCRIPCIÓN:

**Resinas Alquílicas, especialmente modificadas.  
Fondo sellador y aislante.**

## USO RECOMENDADO:

- Como fondo sellador cubremanchas y aislante cuando se necesiten unas buenas propiedades de acabado sobre madera y paramentos.

## DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Mate, homogéneo y liso.
Color:	Blanco.
Rendimiento:	De 7 a 10 m <sup>2</sup> / L / mano. Según rugosidad y absorción del soporte.
Densidad:	1,800 ± 0,050 Kg/L.
Viscosidad:	80 ± 10 s Copa Ford nº4, a 20°C.
Materia no volátil:	80 ± 5% en peso.
Secado al tacto:	30 min. a 23°C y 60% HR.
Repintable:	24 horas a 23°C y 60% HR.

Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.  
Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.

## ENVASES:

750 ml	4L	10L
--------	----	-----

## ÚTILES:



### Brocha y Rodillo:

Tal y como se suministra o ligeramente rebajado con un 5% de diluyente.

### Pistola:

Rebajar 15-20% con diluyente.

### Diluyente:

**DS-000 PROADYX SINTÉTICO "S".**

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN:

Preferentemente a **brocha o rodillo**, tal como se suministra o ligeramente rebajado con nuestro diluyente **DM-000 PROADYX SINTÉTICO "S"** (hasta un 5%).

A **pistola aerográfica** debe rebajarse con nuestro diluyente **DM-000 PROADYX SINTÉTICO "S"** hasta una viscosidad aproximada de 30 seg. en Copa Ford nº 4 (15 a 20% de Diluyente).

Espesor de la película entre 30 y 40 µm secas por capa aplicada.

### Superficies de madera:

Se emplea como sellador, para posteriormente terminar con **ESMALTE SINTÉTICO** brillante o satinado. Aplicar 1 o 2 manos, según el estado de la madera. Lijar entre manos con lija fina o al agua.

En maderas nuevas, procurar que se encuentren exentas de polvo y suciedad.

En maderas ya pintadas, proceder a eliminar la pintura en mal estado, por medios mecánicos y terminar con una buena preparación de la superficie.

### Superficies de cemento:

Se emplea igualmente como sellador, como alternativa a las pinturas plásticas en base agua.

Es imprescindible un correcto y completo curado del cemento.

### Sobre enlucidos y paredes interiores:

Se emplea en los casos en que existen manchas rebeldes que no pueden ser cubiertas por **PINTURAS PLÁSTICAS** "sangrado" o paredes manchadas por humos.

Puede revestirse finalmente con una **PINTURA PLÁSTICA** o **ESMALTE SINTÉTICO** en el grado de brillo deseado.