OA-(Blanco) PINTURA TERMOAISLANTE TERMOA

Pintura base acuosa formulada con polímeros acrílicos en suspensión acuosa que presenta propiedades termoaislantes y anticondensación debido a la incorporación en su formulación de microesferas de vidrió huecas en sustitución de otros pigmentos de carácter inorgánico.

EMPLEO

Especialmente indicada para uso interior de zonas con mucha condensación, como cocinas, baños y paredes que no dispongan de una cámara de aire en la pared contigua a las fachadas. También es adecuada para aquellas paredes a las que se les quiera aportar un aislamiento térmico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

Acabado: Mate.
- **Color:** 100 Blanco
- **Rendimiento:** De 4 a 5 m^2/L/mano, si bien para obtener el espesor mínimo necesario de 500 micras, el rendimiento practico total será de 1m^2/L
- **Densidad**: 0,900 ± 0,050 Kg/L.
- **Viscosidad**: 125 ± 10 Unidades en el Viscosímetro de Krebs.
- **Materia no volátil:** 45 ± 5 % **peso**
- **Secado al tacto:** 1 hora aproximadamente.
- **Secado entre manos:** Entre 12 y 24 horas (Según las condiciones y el espesor de la capa)
- **Cond. Térmica de las Esferas: 0,047 W/mK (UNE EN ISO 6946)**

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.
Se recomienda su uso preferentemente antes de 2 AÑOS.



La aplicación puede realizarse con: **Brocha, Rodillo.**

Envases:

750ml **4Lts** **15Lts**

APLICACIÓN

Las capas de aplicación, serán abundantes y cruzadas. Recomendamos un mínimo de 500µ totales, con el fin de conseguir las propiedades de termoaislante y anticondensación del producto.

Remover perfectamente el contenido del envase antes de su utilización.
No aplicar a temperaturas ambientales inferiores a 5ºC ni humedad ambiental superior al 80%.
Para obtener los mejores resultados es indispensable que el soporte se encuentre limpio y exento de polvo, residuos de cemento, grasas, películas mal adheridas, etc., procediéndose a un lavado previo.
Sobre cemento nuevo o insuficientemente curado nunca aplicación inferior a 3 meses.

Como norma general, se debe fijar en primer lugar el soporte con nuestro **IP-000 FIJADOR ABRILLANTADOR PROACRYL** para asegurar una buena consolidación y uniformidad del paramento.

Si existieran grietas anchas o juntas de dilatación, se deben tratar con una masilla adecuada.

Para aplicaciones sobre hierro imprescindible la aplicación de una imprimación anticorrosiva tipo **AO-395 IMPRIMACION UNIVERSAL PROA** previamente al producto **PINTURA TERMOAISLANTE TERMOA**.

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final, ya que las condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control. Para mayor información consulte la ficha de seguridad.