



OS – ESMALTE PAREDES PROALUX

DESCRIPCIÓN:

Esmalte resistente a la intemperie y al amarilleo, basado en resinas acrílicas, pigmentos de alta calidad y estabilidad.

Interior y Exterior. Mate.

USO RECOMENDADO:

- **Decoración y Construcción.-** Como acabado tanto en exteriores como en interiores mate, sobre la mayor parte de los soportes habituales: perliescayola, pladur, cemento, hormigón, madera, etc. sobre un fondo adecuado previo.
- **Como acabado general** de muy alta calidad de todo tipo de objetos, donde se necesite una terminación impecable, alto rendimiento y excelente retención del color.

DATOS TÉCNICOS:

Acabado:	Liso y homogéneo.
Brillo:	Mate.
Color:	Blanco y colores PROASELECT.
Rendimiento:	De 9 a 12 m ² / L / mano. Según rugosidad y absorción del soporte.
Espesor de película:	Entre 25 y 35 µm secas por mano aplicada.
Densidad:	1,250 ± 0,050 Kg/L.
Viscosidad:	200 ± 10 s Copa Ford n°4, a 20°C.
Materia no volátil:	50 ± 5% en peso.
Secado al tacto:	30 min a 23°C y 60% HR.
Repintable:	24 horas a 23°C y 60% HR.
Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente. Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.	

ENVASES:

750mL	2,5L	10L
-------	------	-----

ÚTILES:



Brocha o Rodillo espuma poro 0:

Tal y como se suministra.

Pistola:

Rebajar hasta viscosidad de trabajo 25-30 segundos en Copa Ford n°4, con aproximadamente un 5-10% de diluyente.

Diluyente: Agua potable.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN:

Como norma general, debe tenerse presente que una buena preparación de la superficie antes de proceder a su pintado es la mejor garantía de rendimiento, protección y duración. Siempre es recomendable en el caso de yeso, escayola, perlita, etc. la aplicación de una capa diluida de fijador como nuestro: **IP-000 FIJADOR ABRILLANTADOR PROACRYL**.

♦ Paredes.-

Limpieza y eliminación de polvo y suciedades. Aplicación de primera mano rebajada 5% de agua potable o imprimación **IP-000 FIJADOR ABRILLANTADOR PROACRYL** y segunda tal y como se suministra.

Superficies de Cemento y hormigón.- Limpieza de toda la superficie, aplicar dos manos de imprimación **IP-000 FIJADOR ABRILLANTADOR PROACRYL**, seguida de dos manos de **PROALUX ESMALTE PAREDES** en el color elegido.

♦ Superficies de Madera Nuevas.-

Lijado general y eliminación de polvo y suciedades. Aplicación, en el caso de que se prevean absorciones elevadas por las vetas de la madera o presencia de nudos, de una mano selladora previa **AU IMPRIMACIÓN UNIPROA**, seguida de un lijado general al agua. Terminar con dos manos de **PROALUX ESMALTE PAREDES** en el tono deseado.

♦ Superficies ya pintadas.-

Lijado y limpieza generales. Parcheo con el fondo adecuado: **AU IMPRIMACIÓN UNIPROA**.

Dependiendo del estado y aspecto de la superficie a pintar, se procederá a la aplicación de una mano general de fondo (pudiendo eliminarse en casos de buena conservación del sistema de pintado anterior), seguida de dos capas de **PROALUX ESMALTE PAREDES**.