



PZ-000 BARNIZ IMPERMEABILIZANTE

PROAFLEX

Polímeros acrílicos en suspensión acuosa con excelente resistencia al exterior y buena elasticidad.

Perfecta impermeabilización de la superficie.

Perfecta lavabilidad al alcanzar su curado. De utilización en exteriores e interiores. Disolvente agua.

**E
M
P
L
E
O**

Para aplicación en fachadas en las que se desee mantener el aspecto inicial y donde no se desee la aplicación de pintura, a los efectos de su impermeabilización.


Tiene perfecta adherencia a los soportes habituales de la construcción: Uralita, cemento, ladrillo cara vista, piedra, plaquetas, PVC, baldosas, Etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

- **Acabado:** Liso, homogéneo y brillante.
- **Color:** Incoloro. Permite el coloreado con nuestra gama de colorantes.
- **Rendimiento:** De 3 á 4 m²/Ltr/mano, según rugosidad/absorción del soporte.
- **Densidad:** 0,970 ± 0,050 Kg/Ltr.
- **Viscosidad de suministro:** 60 ± 10 Unidades Krebs.
- **Materia no volátil:** 42 ± 2 %
- **Secado entre manos:** 24 horas (según condiciones ambiente y espesor de la capa)

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.



La aplicación puede realizarse preferentemente a: **Brocha, rodillo y pistola air-less.**

Disolvente: **Agua limpia.**

Envases:

750ml 4Lts 15Lts

**A
P
L
I
C
A
C
I
Ó
N**

Remover perfectamente el barniz antes de proceder a su aplicación.

No aplicar en ningún caso por debajo de 5°C, punto de rocío, ni a última hora de la tarde sobre todo en los meses más fríos o con mucha humedad ambiental ya que se podría impedir la formación de película del Barniz al no evaporarse completamente el agua.

El producto se puede aplicar a la viscosidad de suministro o bien diluir con agua potable hasta un máximo del 20%, con lo que se consigue una mejor extensibilidad.

Aplicar entre 125 micras (0,125 mm) y 150 micras (0,150 mm) en 2 manos o más manos con un intervalo de unas 24 horas, cruzando las manos en el momento de su aplicación para una mejor repartición del barniz.

Tiene perfecta adherencia a los soportes habituales de la construcción pero dada la gran cantidad existente en el mercado de estos materiales sobre todo en el caso de las plaquetas y baldosas, siempre se debe efectuar un ensayo previo, para comprobar que la adherencia es buena. Para los mejores resultados el soporte deberá estar limpio y exento de polvo, residuos de cemento, grasas, Etc.

Sobre el PVC, levanta si se hace un esfuerzo mecánico a los 4 días, pero a los 10 ya tiene una perfecta adherencia, al igual que en algunas baldosas con mucho brillo.

Permite su aplicación en terrazas de poco tránsito y muy ligero, debiendo tener una ligera pendiente de un 1% como mínimo para evacuar el agua de la lluvia.

El curado a fondo se alcanza al cabo de 21 días en condiciones de 20°C y una humedad del 60%, si bien a los 7 días ya tiene una muy buena resistencia.

Limpieza de útiles con agua limpia.