



TM-053 FONDO POLIURETANO AC COMPONENTES A+B

Fondo sellador de poliuretano 2 componentes.
ALTO CUERPO, Gran poder de relleno y fácil lijado.

EM
PL
O

Se usa a modo de aparejo en superficies de madera y todo tipo de mobiliario interior.
Se recomienda terminación de tipo poliuretano o nitrocelulósico.
Interiores.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

- **Color y aspecto:** Incoloro, semitransparente.
- **Rendimiento:** Entre 6 y 8 m² por litro y mano.
- **Viscosidad de suministro:** 50-55 seg. CF4. La mezcla, 20-25 seg. CF4.
- **Secado:** 30 min.
- **Repintable:** A partir de 6 horas.
- **Vida útil de la mezcla:** De 3 a 4 horas.
- **Envases:**

Componente A Base	25,0	litros
Comp. B Endurecedor	12,5	litros

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.
Se recomienda su uso preferentemente antes de 6 MESES.

NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

A causa de los disolventes que contiene, es inflamable. Mantener alejado del calor y de fuentes de ignición.
Contiene isocianatos. Consultar la información especializada.
Irritante. Evitar la inhalación de sus vapores y aplicar con buena ventilación y renovación de aire.
En la aplicación a pistola deben protegerse los órganos respiratorios, con el uso de máscaras que impidan la inhalación de las nieblas y vapores.
No comer, ni beber, ni fumar durante la aplicación. No es apto para uso doméstico, ni infantil.
Almacenar en lugares secos y ventilados.

A Pistola aerográfica, Airless, Electrostática, Cortina.
P Puede rebajarse un 5% con nuestro diluyente DN-000 PROADYX POLIURETANO o
L DR-000 PROADYX PUR RETARDANTE.
I No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C, ni con humedad relativa superior al 85 %.



L Mezclar bien los dos componentes y agitar perfectamente la mezcla.
I Las proporciones son de dos partes (en peso o en volumen) de **Componente A base TM-003** y una
C parte de **Componente B catalizador TM-002**. Diluir si fuera necesario (máximo 5%)

C La mezcla tiene una vida útil de unas 3 a 4 horas en condiciones de humedad y temperatura normales
A (60 % H.R. y 20°C), por lo que no debe prepararse mas pintura que la prevista para usar en una
C jornada normal de trabajo.

A En caso de utilizar solo una parte del contenido de los envases, respetar las proporciones de mezcla (2/1
C Base/Catalizador). Es importante volver a cerrar perfectamente los envases y no exponerlos de modo
I innecesario a la acción de la humedad ambiente.

PREPARACION DE LAS SUPERFICIES:

- **Maderas nuevas:**
Ó Preparar por medios mecánicos, terminando con lija de grano medio.
- **Maderas ya barnizadas:**
N Eliminar todas las pinturas anteriores por medios mecánicos y proceder como en el apartado anterior.
En el caso de superficies enceradas, debe prestarse especial atención a la eliminación total de las ceras a fin de prevenir posteriores defectos (Secado, adherencia entre capas, dureza, etc.)

Repintable a partir de las 6 horas siguientes a la aplicación con un barniz adecuado.

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final, ya que las condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control.