

BD-000 PROTETOR LASUR DECKING

DESCRIÇÃO:

Lasur protetor à base de água para pavimentos de madeira. Impregna e decora a madeira. **Interior/Exterior. Impermeável:** protege da chuva e da humidade. **Formulado com resinas acrílicas e copolímeros especiais de uretano para uma elevada dureza e resistência à abrasão.** Bom nivelamento e fácil aplicação. Secagem fácil em todos os tipos de madeiras exóticas e tropicais

USO RECOMENDADO:

- Para a proteção de pavimentos de madeira no exterior, como alpendres e terraços.
- Para exteriores e sobre todo o tipo de madeiras europeias ou exóticas, maciças ou contraplacadas, velhas ou novas.
- Aplicar sobre madeira seca (teor de humidade inferior a 20%).

DADOS TÉCNICOS:

Acabamento:	Liso, homogéneo e ACETINADO.
Cor:	Teca e Pinho (Int. /Ext.).
Cobertura:	10 a 12 m ² / L / demão. Dependendo do tipo de madeira e do estado da superfície.
Densidade:	1,000 ± 0,050 Kg/L.
Viscosidade:	35 ± 5 s Copo Ford nº4 a 20°C.
Matéria não volátil:	24 ± 5 % em peso.
Secagem ao tato:	1 hora a 23°C e 60% HR.
Repintável:	24 horas a 23°C e 60% HR.
Valores aproximados, dependentes da temperatura e da humidade ambiente. As características técnicas especificadas podem alterar-se com o tempo.	

EMBALAGEM:

750 mL

4L

UTENSÍLIOS:



Pincel e rolo:

Aplicar de preferência com pincel, especialmente na primeira demão.

Pistola:

Diluir entre 0 e 5% com **Água potável.**

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO:

A superfície a aplicar deve estar sempre limpa, seca e bem preparada.

Lixar a madeira no sentido do grão, utilizando uma lixa adequada. Recomendamos a lixa grossa nº60-80 para exteriores e a lixa fina nº150-180 para interiores.

Remover o pó da lixa com um aspirador ou uma escova antes de proceder à aplicação.

Madeiras novas.-

Fazer um pré-tratamento para uma melhor proteção com **BY-001 PROA CARCOMAS TOTAL**; um produto à base de água, sem odor e com muito boas propriedades para um tratamento profundo da madeira.

Aplicar uma primeira demão diluindo o produto com pelo menos 5% de água. Aplicar de preferência com pincel, de modo a penetrar melhor no suporte. Após 24 horas, aplicar uma segunda demão com o produto tal como fornecido, sem diluente.

Madeiras antigas.-

Se existirem camadas de tintas ou vernizes anteriores, é necessário decapar e lixar até à sua eliminação total. No caso de manchas de óleo, gordura, etc., limpar e desengordurar com água quente e um sabão neutro, eliminando todos os vestígios de sujidade, óleo, etc. Em madeiras envelhecidas, lixar a camada cinzenta da superfície com palha de aço 00 e depois remover completamente o pó. De seguida, proceder como para a *madeira nova*.