

BH- PROTECTOR LASUR PROAQUA

DESCRIÇÃO:

Protector decorativo da madeira base água. Inodoro.

Impregna e decora a madeira. **Interior/Exterior. Filtro U.V.** Alta resistência ao sol e à intempérie. **Impermeável:** Protege contra a chuva e a humidade. **Microporoso:** Permite à madeira respirar sem deixar filtrar a água. **Antigotejamento:** Fácil aplicação em vertical ou em altura. **Secagem rápida,** para uma protecção em meio dia. Fácil renovação sem decapar, por simples aplicação de uma nova demão.

USO RECOMENDADO:

- Superfícies verticais: Folhas cegas, Pórticos, Postigos, Cercas, Janelas, Soalhos... **Madeiras europeias e exóticas.**
- Compatível sobre qualquer tipo de antigos protectores ao dissolvente (glicerosos).
- O incolor é aconselhável para interiores. No exterior é utilizado unicamente para aclarar as cores mais escuras.

DATOS TÉCNICOS:

Acabamento:	Liso, acetinado.
Cores:	Transparente (só interiores) e 8 tons carta de cores (Int./Ext.).
Rendimento :	10 a 12 m ² / L /demão. Dependendo do tipo de madeira e do estado da superfície.
Densidade:	0,950 ± 0,050 Kg/L.
Viscosidade:	35 ± 10 s Copa Ford n ^º 4 a 20°C.
Materia não volátil:	30 ± 5 % em peso.
Secagem ao tacto:	30 min a 23°C y 60% HR.
Repintável:	Após de 2 horas a 23°C e 60% HR.
Secagem total:	Após de 12 horas a 23°C e 60% HR
Valores aproximados, dependentes da temperatura e humidade ambiente.	
As características técnicas especificadas podem evoluir com o tempo.	

EMBALAGENS:

750 mL

4L

UTENSÍLIOS:



Tricha e Rolo:

Aplicar o producto tal como fornecido.

Pistola:

Diluir 10% com **Água potável.**

PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE E APLICAÇÃO:

A superfície sobre a qual se vai aplicar deve encontrar-se sempre limpa, seca e bem preparada. Lixar a madeira com lixa fina (papel n.º 00 ou 000) no sentido das betas. Eliminar o pó do lixamento com aspiração ou com uma escova.

Madeira suja.- Polir e limpar.

Tratamento prévio para melhor protecção com **BY-000 PROA CARCOMAS**; produto inodoro, base água, com propriedades excelentes para o tratamento em profundidade da madeira.

Madeira já aplicada.- (com antigo protector).

Sobre madeira velha em primeiro lugar remover verniz mal aderido e em escamação, limpar e escovar para remover peças não aderidas, lixar para uma superfície lisa e limpa.

Madeira exótica.- Aplicação directa, excepto em madeiras oleosas: carvalho, cedro vermelho ou iroko.

Agitar a lata bem antes da aplicação. A temperatura ideal de aplicação está entre 10 e 25°C.

Atenção: O aspecto na lata não se corresponde com a cor obtida alguns minutos depois de seco.

Para conservar as embalagens já utilizadas, ponha-as viradas para baixo. Limpar o material com água.

Aplicar em 2 demãos com trincha, rolo ou pistola (neste caso diluído a 10%). Lixar a madeira entre as duas demãos para obter uma superfície lisa. Sobre madeiras novas ou muito expostas é recomendável aplicar uma 3.ª demão **BH-PROTECTOR LASUR PROAQUA** no caso de cores claras.