

BO-000 VERNIZ MARINHO

DESCRIÇÃO:

Verniz marinho sintético, à base de resinas alquídicas modificadas e componentes com baixo odor residual e alta resistência ao exterior.

Brilhante. Interior/Exterior. Resistência às intempéries muito boa. Baixo odor.

USO RECOMENDADO:

- Na proteção e embelezamento de superfícies de madeira expostas ao exterior, como base e acabamento.
- Também para acabamentos lisos de qualidade em superfícies interiores.

DADOS TÉCNICOS:

Acabamento:	Liso, homogéneo e muito brilhante.
Cor:	Transparente. Pode colorir-se com os corantes habituais para vernizes e tintas sintéticas.
Cobertura :	10 a 14 m ² / L / demão. Dependendo do tipo de madeira e do estado da superfície.
Densidade:	0,890 ± 0,050 Kg/L.
Viscosidade:	75 ± 10 s Copo Ford nº4 a 20°C.
Matéria não volátil:	50 ± 5 % em peso.
Secagem ao tato:	Entre 2 e 3 horas a 23°C e 60% HR.
Repintável:	Após 24 horas a 23°C e 60% HR.
Valores aproximados, dependentes da temperatura e humidade ambiente. As características técnicas especificadas podem evoluir com o tempo.	

EMBALAGEM:

250 mL 750 mL 4L 400 mL SPRAY

UTENSÍLIOS:



Pincel, rolo e pistola:

Aplicar o produto preferencialmente com pincel, especialmente a primeira demão.

Diluyente:

DM-000 PROADYX BAIXO ODOR

NORMAS DE SEGURANÇA E HIGIENE:

Devido ao facto de conter solventes, é inflamável. Evitar a inalação dos seus vapores e aplicar com ventilação e renovação de ar. Não comer, beber ou fumar durante a aplicação. Evitar o contacto com a pele. Não é adequado para uso doméstico e não é adequado para uso infantil. Manter fora do alcance das crianças. Armazenar em locais frescos e ventilados.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO:

Superfícies de madeira.-

A superfície a aplicar deve estar sempre limpa, seca e bem preparada.

Lixar a madeira no sentido das veias utilizando uma lixa adequada. Recomenda-se uma lixa grossa nº 60-80 para exteriores e uma lixa fina nº 150-180 para interiores.

Remover o pó do lixamento com aspirador ou com uma escova antes de proceder à aplicação.

Madeiras novas.-

Aplicar uma primeira demão diluindo o produto com o nosso **DM-000 PROADYX BAIXO ODOR**, adicionando pelo menos 25% de solvente. Fazer a aplicação preferencialmente com pincel, para que penetre melhor no suporte. Após 24 horas, dar uma segunda demão, diluindo o verniz com aproximadamente 10% de solvente, ou sem diluir.

Normalmente não é necessário dar uma terceira demão, exceto no caso de madeiras muito porosas ou em superfícies interiores para realçar o aspeto final; neste caso, fazer o mesmo que na segunda demão.

Madeiras velhas.-

Começar por remover o verniz mal aderido e elimine todos os vestígios de pó ou sujidade.

Aplicar uma primeira demão diluída com 20% de **DM-000 PROADYX BAIXO ODOR** e, no dia seguinte, aplicar uma segunda demão diluída com 10% ou sem diluir.