

BO-000 VERNIZ MARINHO

DESCRIÇÃO:

Verniz marinho Sintético, baseado em resinas de tipo alcídico modificadas e componentes de baixo cheiro residual e de alta resistência ao exterior.

Brilhante. Interior/Exterior. Muito boa resistência à intempérie. Baixo em cheiro.

USO RECOMENDADO:

- Na protecção e embelezamento de superfícies de madeira expostas ao exterior, como base e acabamento.
- Também para acabamentos lisos de qualidade em superfícies interiores.

DATOS TÉCNICOS:

Acabamento:	Liso, homogéneo e muito brilhante.
Cor:	Transparente. Pode colorir-se com os corantes habituais para vernizes e tintas sintéticas.
Rendimento :	De 10 a 14 m ² / L / demão. Dependendo do tipo de madeira e do estado da superfície.
Densidade:	0,890 ± 0,050 Kg/L.
Viscosidade:	75 ± 10 s Copa Ford n ^º 4 a 20°C.
Materia não volátil:	50 ± 5 % em peso.
Secagem ao tacto:	Entre 2 e 3 horas a 23°C e 60% HR.
Repintável:	Após 24 horas a 23°C e 60% HR.
Valores aproximados, dependentes da temperatura e humidade ambiente. As características técnicas especificadas podem evoluir com o tempo.	

EMBALAGENS:

250 mL 750 mL 4L 400 mL SPRAY

UTENSÍLIOS:



Brocha, Rodillo y Pistola:

Aplicar o producto preferentemente com trincha sobretudo a primeira demão.

Diluyente:

DM-000 PROADYX BAIXO EM CHEIRO

NORMAS DE SEGURANÇA E HIGIENE:

Devido a conter dissolventes, é inflamavel. Evitar a inalação dos seus vapores e aplicar com ventilação e renovação de ar. Não comer, nem beber, nem fumar durante a aplicação. Evitar o contacto com a pele. Não apto para uso doméstico e não é apto para uso infantil. Manter fora do alcance de crianças. Armazenar em lugares frescos e ventilados.

PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE E APLICAÇÃO:

Superfícies de Madeira.-

Recomendamos sempre (Madeiras Novas ou Velhas), efectuar uma lixação muito suave entre as diversas demãos, a fim de favorecer a aderência entre camadas.

A superfície sobre a qual se vai aplicar deve encontrar-se sempre limpa, seca e bem preparada.

Lixar a madeira com lixa fina (papel n.º 00 ou 000) no sentido das betas.

Eliminar o pó do lixamento com aspiração ou com uma escova.

Madeiras Novas.-

Aplicar uma primeira demão diluindo o produto com o nosso diluente **DM-000 PROADYX BAIXO EN OLOR** acrescentando no mínimo 25 % de dissolvente.

Aplicar preferentemente à Trincha, para que penetre melhor no suporte.

Transcorridas 24 horas, aplicar uma segunda demão, diluindo o verniz com aproximadamente 10% de dissolvente, ou sem diluir.

Normalmente não é necessário aplicar uma terceira demão, salvo no caso de madeiras muito porosas ou em superfícies interiores para ressaltar o aspecto final; em tal caso, agir do mesmo modo que para a segunda demão.

Madeiras Velhas.-

Proceder em primeiro lugar a eliminar o verniz mal aderido e eliminar todo vestígio de pó ou sujidade.

Aplicar uma primeira demão diluída com 20% de **DM-000 PROADYX BAIXO EN OLOR** e, no dia seguinte, aplicar uma segunda demão diluída com 10 %, ou sem diluir.