



ZY 00190 PROAPLAST

Massa de vidraceiro em pó à base de produtos de alvenaria seleccionados

APLICACÃO

No interior sobre suportes de renovação e novos: gotelé pintado, gesso, cartão gesso, argamassa de cimento, bloco de cimento, tijolo cerâmico, placas de gesso e pinturas antigas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Valores aproximados, em função da temperatura e da humidade ambiente.

- **Granulometria:** Corrente.
- **pH:** Neutro.
- **Cor:** Branco.
- **Tempo de utilização:** 5 horas a uma temperatura de 20°C.
- **Aderência:** Conforme norma NF T 30608.
- **Tempo de secagem:** 12/24 horas de acordo com a espessura.
- **Tempo de revestimento** Depois de completamente seco.
- **Classificação:** Conforme a norma NF T 36005 Família III
Clase 2: Massa de vidraceiro interior de pintura em fase aquosa.
- **Reacção ao fogo:** MO.
- **Conservação:** 1 ano em embalagem de origem fechado.
- **Embalagens:** **1kg 5kg 15kg**

As características técnicas especificadas podem evoluir com o tempo.

NORMAS DE SEGURANÇA E HIGIENE

Não exige rótulo de segurança



APLICACÃO

O suporte deve estar duro, limpo, cuidado e coesivo. É recomendado não aplicar a temperaturas inferiores a +8°C, com um nível de humidade superior a 65% HR, numa atmosfera que produza condensações, nem sobre suportes aquecidos excessivamente
Dissolver o pó em água. Misturar bem até obter uma massa homogénea de consistência espessa.
Aplicar com a talocha ou com uma espátula até obter a espessura desejada.

É possível revestir com qualquer massa de vidraceira de acabamento, revestimentos e pinturas (inclusive epóxi e poliuretano).