IG100 – PROACTIVE

DESCRIPCIÓN:

Recubrimiento antihumedad, especialmente modificado para formar una capa protectora que bloquea la filtración de agua y actua sobre los problemas de humedad en paredes y superficies interiores. Se utiliza especialmente en zonas con condensación o humedad persistente.

USO RECOMENDADO:

- En todo tipo de superficies interiores con problemas de humedad: Paredes con humedad por capilaridad, sótanos y garajes, locales comerciales y almacenes, superficies donde aparecen manchas de moho o salitre, etc.
- Puede aplicarse sobre superficies ligeramente húmedas,

DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Mate.
Color:	Blanco.
Rendimiento:	700 g/m^2 /mano. Según rugosidad y absorción del soporte.
Densidad:	1,550 ± 0,050 Kg/L.
Viscosidad:	90 ± 10 Unidades en el Viscosímetro de Krebs.
Materia no volátil:	70 ± 5% en peso.
Secado al tacto:	2 horas a 23^{0}C y 60% HR.
Repintable:	24 horas a 23^{0}C y 60% HR.

Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.
Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.

ENVASES:

750 ml	4L

ÚTILES:

Brocha y Rodillo:
Aplicar el producto sin diluir tal y como se suministra.

Limpieza:
DX-000 PROADYX 9120.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN:

Remover perfectamente el contenido del envase antes de su utilización.
Asegurarse del buen estado de la superficie antes de pintar. En este tipo de superficies deterioradas por la humedad es preciso retirar la pintura suelta, el moho o el yeso deteriorado. Puede utilizarse un cepillo de puas o una espátula para remover los restos mal adheridos. Para eliminar el moho debe aplicarse un producto fungicida tal y como nuestro **LIMPIADOR ANTIHUMEDAD PROA** o en su defecto lejía diluida. Aclarar bien la superficie antes de proceder a la aplicación del **IG-PROACTIVE**.

Es posible su aplicación sobre superficies humedas haciendolo útil para superficies con problemas de capilaridad y humedad superficial. Las grietas deben ser debidamente selladas antes de proceder a aplicar el **IG-PROACTIVE**.

Una vez reparada la superficie, aplicar una capa abundante de **IG-PROACTIVE** de manera circular y extendiendo bien el producto favoreciendo la penetración en el soporte. Para un mejor resultado se recomienda reforzar las esquinas, las juntas y las zonas críticas con más producto en la primera mano, una vez seca aplicar una segunda mano perpendicular a la primera respetando los tiempos de repintado indicados.

Puede revestirse finalmente con una **PINTURA PLÁSTICA** o **ESMALTE SINTÉTICO** en el grado de brillo deseado.

INDUSTRIAS PROA, SA
Pol. Ind. Gándaras de Prado
36475 PORRIÑO
(Pontevedra)
T. +34 986 34 65 25
www.pinturasproa.com

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final, ya que las condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control. Para mayor información consulte la ficha de seguridad.