IG100 – PROACTIVE

DESCRIÇÃO:

Revestimento anti-humidade, especialmente concebido para formar uma camada protetora que impede a infiltração de água e combate os problemas de humidade em paredes e superfícies interiores. É utilizado especialmente em zonas com condensação ou humidade persistente.

USO RECOMENDADO:

- Em todo o tipo de superfícies interiores com problemas de humidade: paredes com humidade por capilaridade, caves e garagens, espaços comerciais e armazéns, superfícies onde aparecem manchas de bolor ou salitre, etc.
- Pode ser aplicado em superfícies ligeiramente húmidas.

DADOS TÉCNICOS

Acabamento:	Mate.
Cor:	Branco.
Cobertura:	700 g/m^2 /mano. Dependendo da rugosidade e da absorção do suporte.
Densidade:	1,550 ± 0,050 Kg/L.
Viscosidade:	90 ± 10 Unidades no Viscosímetro de Krebs.
Matéria não volátil:	70 ± 5% en peso.
Secagem ao tato:	2 horas a 23^{0}C e 60% HR.
Repintável:	24 horas a 23^{0}C e 60% HR.

Valores aproximados, dependentes da temperatura e humidade ambiente.
As caraterísticas técnicas especificadas podem alterar-se com o tempo.

EMBALAGEM:

750 ml	4L

UTENSÍLIOS:

Pincel e rolo:
Aplicar o produto tal como é fornecido.

Limpeza:
DX-000 PROADYX 9120.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO:

Agite bem o conteúdo da embalagem antes de utilizar.
Certifique-se de que a superfície está em boas condições antes de pintar. Neste tipo de superfícies deterioradas pela humidade, é necessário remover a tinta solta, o bolor ou o reboco deteriorado. Pode utilizar-se uma escova de cerdas ou uma espátula para remover os resíduos mal aderidos. Para eliminar o bolor, deve aplicar-se um produto fungicida, como o nosso **LIMPIADOR ANTIHUMIDADE PROA** ou, na sua falta, lixívia diluída. Enxaguar bem a superfície antes de proceder à aplicação do **IG-PROACTIVE**.

Pode ser aplicado em superfícies húmidas, o que o torna útil para superfícies com problemas de capilaridade e humidade superficial. As fissuras devem ser devidamente seladas antes de se proceder à aplicação do **IG-PROACTIVE**.

Depois de preparar a superfície, aplique uma camada generosa de **IG-PROACTIVE** com movimentos circulares, espalhando bem o produto para facilitar a penetração no suporte. Para um melhor resultado, recomenda-se reforçar os cantos, as juntas e as zonas críticas com mais produto na primeira demão; depois de seca, aplique uma segunda demão perpendicularmente à primeira, respeitando os tempos de repintura indicados.

Pode, por fim, ser revestido com uma **TINTA PLÁSTICA** ou **ESMALTE SINTÉTICO** com o grau de brilho desejado.

INDUSTRIAS PROA, SA
Pol. Ind. Gándaras de Prado
36475 PORRIÑO
(Pontevedra)
T. +34 986 34 65 25
www.pinturasproa.com

Estas informações são o resultado dos nossos testes e servem apenas de orientação, não constituindo uma garantia para a sua utilização final, uma vez que as condições de aplicação dos nossos produtos estão fora do nosso controlo. Para mais informações, consultar a ficha de segurança.