ZY00183 – PROAPLAST AIR
ENLUCIDO EN PASTA

DESCRIPCIÓN:

Enlucido en pasta para interiores, listo al uso, especialmente indicado para la renovación, regularización y alisado de superficies con irregularidades, gotelé plastificado y fondos decorativos.
Presenta una excelente trabajabilidad y lijabilidad, fácil alisado y gran poder de cubrición. Permite su aplicación manual, a rodillo o mediante máquina airless, proporcionando acabados de gran finura. Es aplicable "fresco sobre fresco" sin descuelgue y sin repelar.

USO RECOMENDADO:

- El alisado de fondos con relieve, gotelé plastificado o fibra decorativa.
- La renovación de fondos viejos y reparación de rayas, golpes y microfisuras.
- La aplicación a espátula, llana, paleta, rodillo y máquina airless.
- Para soportes típicos de la construcción: Yeso, escayola, placas de yeso laminado, gotelé plastificado, fibra decorativa, hormigón, cemento, pintura plástica no elástica y bien adherida.

DATOS TÉCNICOS

Viscosidad:	100.000 – 150.000 cP.
Densidad:	1,74 ± 0,07 g/cm^3.
Espesor máximo:	3 mm.
Granulometría máxima:	50 µm.
Dureza Shore C:	88
pH:	9 – 11
Secado en profundidad:	De 4 a 5 horas.
Adherencia:	≥ 1.5 MPa.
Rendimiento:	1,70–1,90 kg/m^2 por mm.
Limpieza:	Agua.
Conservación:	12 meses.

Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.
Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.

UTENSÍLIOS:

Aplicar con Espátula, **Rodillo o Pistola airless** el producto tal y como se suministra.

ENVASES:

25Kg

NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE:

Producto no inflamable. Mantener en los envases originales, correctamente cerrados y en lugar seco. Almacenar entre 5 y 35 ºC. Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses desde la fecha de fabricación, en su envase original y protegido de la humedad. Para información detallada sobre seguridad y primeros auxilios, consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN:

Realizar siempre una comprobación previa del estado del soporte, no aplicar sobre soportes no absorbentes o extremadamente cristalinos, pinturas mal adheridas. No debe mezclarse con otros materiales ni diluirse, el producto está listo al uso.
El soporte debe estar firme, limpio, seco y libre de cualquier sustancia que pueda perjudicar la adherencia. Las partes sueltas o degradadas deberán eliminarse previamente. Temperatura de aplicación: 5–35 ºC. Humedad relativa máxima: 85 %.

- **Aplicación manual:**

Aplicar mediante espátula, paleta o llana, rellenando previamente las cavidades y alisando posteriormente la superficie. Una vez seco, lijar y aplicar las manos necesarias hasta conseguir el acabado deseado.

- **Aplicación a rodillo:**

Remover o batir el producto antes de su aplicación. Aplicar abundantemente con rodillo y alisar inmediatamente con llana o paleta ancha. Tras el secado, lijar y proceder a la aplicación del fijador y posterior pintura.

- **Aplicación airless:**

Proyectar a una distancia aproximada de 70–100 cm del soporte. Se recomienda utilizar boquillas de paso 5.29, 5.31, 6.29 o 6.31 y aplicar una o varias manos cruzadas en función de la irregularidad del soporte.

Una vez seco, lijar. Si la superficie presenta un acabado correcto, aplicar fijador y posteriormente la pintura de acabado.

INDUSTRIAS PROA, SA
Pol. Ind. Gándaras de Prado
36475 PORRIÑO
(Pontevedra)
T. +34 986 34 65 25
www.pinturasproa.com

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final, ya que las condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control. Para mayor información consulte la ficha de seguridad.